Escorene™ Ultra UL 15028EM1

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

UL 15028EM1 is a copolymer of ethylene and vinyl acetate

Главная Информация			
Добавка	Расходомер		
	Стабилизатор тепла		
Формы	Частицы		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Содержание винилацетата	27.5	wt%	ExxonMobil Method
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	72		ASTM D2240
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Модуль растяжения [1]	11.0	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение [2] (Break)	3.60	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении [3] (Break)	830	%	ASTM D638
Юридическое заявление			
□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□

WeChat