

LUVOCOM® 55-9000/WT

Polycarbonate + ABS

Lehmann & Voss & Co.

Описание материалов:

LUVOCOM®55-9000/WT is a polycarbonate acrylonitrile butadiene styrene (PC ABS) material. This product is available in Europe.

LUVOCOM®The main features of 55-9000/WT are:

Conductivity

Good stiffness

Impact resistance

Typical application areas include:

Electrical/electronic applications

Reflector

engineering/industrial accessories

business/office supplies

Sporting goods

Главная Информация			
Характеристики	Теплопроводность		
	Жесткий, хороший		
	Хорошая ударопрочность		
	Хорошая прочность		
Используется	Зеркало		
	Инженерные аксессуары		
	Переключатель		
	Бизнес-оборудование		
	Спортивные товары		
	Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Внешний вид	Белый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.30	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (260°C/5.0 kg)	< 10.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.40 - 0.70	%	DIN 16901
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.20	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	5000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	68.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield)	3.5	%	ISO 527-2
Флукторный модуль	4500	MPa	ISO 178

Флекторный стресс	100	MPa	ISO 178
Flexural Strain at Flexural Strength	5.0	%	ISO 178
Максимальная рабочая температура-Короткий срок	140	°C	
Insulation Resistance	> 1.0E+14	ohms	IEC 60167
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength			
-30°C	55	kJ/m²	ISO 179/1fU
23°C	60	kJ/m²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	105	°C	ISO 75-2/A
Температура непрерывного использования	90.0	°C	UL 746B
Викат Температура размягчения	115	°C	ISO 306/A
CLTE-Поток	6.0E-5	cm/cm/°C	DIN 53752
Теплопроводность ¹	1.3	W/m/K	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	> 1.0E+14	ohms	IEC 60093
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70.0 - 100	°C	
Время сушки	3.0 - 5.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.020	%	
Задняя температура	210 - 250	°C	
Средняя температура	220 - 260	°C	
Передняя температура	230 - 270	°C	
Температура сопла	240 - 280	°C	
Температура обработки (расплава)	270	°C	
Температура формы	50.0 - 100	°C	
Инструкции по впрыску			

General

In general LUVOCOM® can be processed on conventional injection moulding machines while observing the usual technical guidelines.

Any added fibrous materials or fillers may have an abrasive effect. In this case the cylinder and screw should be protected against wear as is usual in the processing of reinforced thermoplastic materials.

Lengthy dwell times for the melts in the cylinder should be avoided.

Lower the temperatures during interruptions!

Predrying (optional)

It is advisable to predry the granulate with a suitable dryer immediately before processing.

The granulate may absorb moisture from the air.

Delivery Form & Storage

Unless indicated otherwise, the material is delivered as 3mm-long pellets in sealed bags on pallets.

Preferably storage should be effected in dry and normally temperatured rooms

Additional Information

During processing, the moisture level should not exceed 0.02%, otherwise molecular degradation may occur.

Suitable heat treatment may increase resistance to the formation of stress cracks.

The processing notes provided merely represent a recommendation for general use. Due to the large variety of machines, geometries and volumes of parts, etc., it may be necessary to employ different settings according to the specific application.

Please contact us for further information.

NOTE

1. Hot-Disk, 60x60x3 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat