

Starex WX-9130

Acrylonitrile Styrene Acrylate

LOTTE ADVANCED MATERIALS CO., LTD.

Описание материалов:

Starex WX-9130 is an acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA) product. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: architectural applications. The main characteristics are: good weather resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Область архитектурного применения		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес (Natural)	1.06	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла			
Class r	98		ASTM D785
R scale	98		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
Yield ¹	39.0	MPa	ASTM D638
Yield	45.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль			
-- ²	1900	MPa	ASTM D790
-- ³	2000	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
-- ⁴	54.0	MPa	ASTM D790
-- ⁵	65.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность ⁶ (23°C)	14	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact			
23°C, 3.18 mm	490	J/m	ASTM D256
23°C ⁷	12	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed, 4.00 mm)	77.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	95.0	°C	ISO 306/B50
NOTE			
1.	50 mm/min		

2.	2.8 mm/min
3.	2.0 mm/min
4.	2.8 mm/min
5.	2.0 mm/min
6.	Thickness: 4mm
7.	Thickness: 4mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

