

DOW™ LDPE 229M

Low Density Polyethylene Resin

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

DOW™ LDPE 229M is a Low Density Polyethylene Resin material. It is available in Latin America.

Typical application of DOW™ LDPE 229M: Food Contact Applications

Главная Информация

Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 2,1		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.921	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения vs. Itself - Dynamic	0.48		ASTM D1894
vs. Itself - Static	0.65		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	50	μm	
Сопротивление проколу пленки (50 μm)	2.00	J/cm ³	Internal Method
Прочность на растяжение MD : Yield, 50 μm	11.0	MPa	ASTM D882
TD : Yield, 50 μm	11.0	MPa	
MD : Break, 50 μm	20.0	MPa	
TD : Break, 50 μm	15.0	MPa	
Удлинение при растяжении MD : Break, 50 μm	550	%	ASTM D882
TD : Break, 50 μm	750	%	
Ударное падение Dart (50 μm)	100	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength MD : 50 μm	430	g	ASTM D1922
TD : 50 μm	390	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 50.0 μm)	66		ASTM D2457
Haze (50.0 μm)	8.0	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	193	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

