

## Axiall PVC 19921

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Non-lead stabilized 105C insulation compound with excellent low temperature properties.

Главная Информация	
Используется	Изоляция
Типы проводов	THHN
	THWN
	TW
	VW-1
Рейтинг агентства	UL I оценка масла
	UL тип THHN
	UL тип THW
	Тип UL THWN
	Тип UL TW
	UL VW-1

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	91		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
	--	19.3	MPa
100% Strain	13.8	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости <sup>1</sup>	-32.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	29	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	188	°C	

NOTE	
1.	C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

