

Ultramid® B36 01

Polyamide 6

BASF Corporation

Описание материалов:

Ultramid B36 01 is an intermediate viscosity, PA6 grade. It conforms to FDA requirements including, 21 CFR 177.1500, EU Directive 2002/72/EC, the German BfR recommendation "X Polyamide", 1.6.1998 or legislations for other countries will be provided on request.

Applications

Typical applications include production of cast film and blown film and monofilaments.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Средняя вязкость		
	Маслостойкий		
Используется	Литая пленка		
	Пленка		
	Мононити		
Рейтинг агентства	BfR пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
	EC 1907/2006 (REACH)		
	EC 2002/72/EC		
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1500		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
	Литая пленка		
	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.70	g/cm ³	
Поглощение воды			ISO 62
Saturation, 23°C	9.5	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	2.6	%	
Номер вязкости (96% H ₂ SO ₄ (Sulphuric Acid))	218	cm ³ /g	ISO 307
Moisture Content	< 0.10	%	ISO 15512

Относительная вязкость-1% в 96% серной кислоты	3.60		ISO 307
Форма гранул	cylindrical		
Pellet Size	2.00 to 2.50	mm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	220	°C	ISO 3146

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

