

## Unichem 8024

Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

### Описание материалов:

Unichem 8024 is a Polyvinyl Chloride product. It is available in North America. Applications of Unichem 8024 include food contact applications and hose/tubing.

Characteristics include:

Good Flexibility

Non-Toxic

| Главная Информация               |                                          |                   |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики                   | Хорошая гибкость<br>Нетоксичный          |                   |                 |
| Используется                     | Трубка                                   |                   |                 |
| Рейтинг агентства                | FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг |                   |                 |
| Внешний вид                      | Прозрачный/прозрачный                    |                   |                 |
| Формы                            | Гранулы                                  |                   |                 |
| Физический                       | Номинальное значение                     | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                     | 1.22                                     | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                        | Номинальное значение                     | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D)    | 80                                       |                   | ASTM D2240      |
| Механические                     | Номинальное значение                     | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield)  | 19.3                                     | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 350                                      | %                 | ASTM D638       |
| Эластомеры                       | Номинальное значение                     | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (100% Strain)     | 8.76                                     | MPa               | ASTM D412       |
| Тепловой                         | Номинальное значение                     | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости             | -28.9                                    | °C                | ASTM D746       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat