

Petrothene® NA340

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

PETROTHENE NA 340 is a series of LDPE/EVA copolymer resins designed for quality bags and special film applications that require clarity and excellent impact strength. Typical applications include heavy produce, textile and frozen food packaging.

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Приемлемый пищевой контакт Хорошая ударопрочность Высокая четкость
Используется	Пленка Пищевая упаковка Упаковка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,135
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувная пленка Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	4.0	wt%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	32	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : 32 µm	145	MPa	
1% Secant, TD : 32 µm	165	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break, 32 µm	25.5	MPa	
TD : Break, 32 µm	21.4	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 32 µm	340	%	
TD : Break, 32 µm	500	%	
Ударное падение Dart (32 µm)	170	g	ASTM D1709

Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 32 μ m	180	g	
TD : 32 μ m	250	g	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	95.0	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 31.8 μ m)	75		ASTM D2457
Haze (31.8 μ m)	4.0	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	166 to 191	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

