

## Salflex 625TIM

25% тальк

Polypropylene Copolymer

Salflex Polymers Ltd.

### Описание материалов:

Salflex 625TIM is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains 25% talc filler. It can be processed by injection molding and is available in North America. Salflex 625TIM applications include the automotive industry and electrical appliances. The main characteristics are: impact resistance.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 25% наполнитель по весу		
Характеристики	Высокая ударопрочность		
Используется	Детали бытовой техники Применение в автомобильной области Оборудование для салона автомобиля Приборная панель автомобиля		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.09	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.80 - 1.0	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	2000	MPa	ASTM D790
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	21.0	MPa	ASTM D412
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	160	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	108	°C	ASTM D648
Дополнительная информация			
Ash Content, ISO 3451/1A: 25%			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70.0 - 90.0	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Задняя температура	190 - 220	°C	

Средняя температура	200 - 230	°C
Передняя температура	210 - 235	°C
Температура сопла	215 - 240	°C
Температура обработки (расплава)	200 - 220	°C
Температура формы	27.0 - 60.0	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat