

SWANCOR Epoxy 977-S

28% стирол

Epoxy; Epoxide

SWANCOR IND. CO., LTD.

Описание материалов:

Suitable for extreme high temperature environment.

High heat distortion temperaturewith excellent faticue resistance

Главная Информация

Наполнитель/армирование	Стирол, 28% наполнитель по весу		
Характеристики	Устойчивость к усталости Высокая термостойкость		
Используется	Высокотемпературные приложения		
Формы	Жидкость		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	208	°C	ASTM D648
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности (25°C)	13	wk	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	750	cP	ASTM D2393

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжоу

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat