

Starpylen HW 30K ECR

Наполнитель

Polypropylene

Eurostar Engineering Plastics

Описание материалов:

Starpylen HW 30K ECR-BK is a reinforced Polypropylene with a low carbon footprint spherical filler, Injection Molding Resin (also known as HW30KECR).

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.10	g/cm³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	8.70	cm³/10min	ISO 1133
Усадка-Поток (4.00 mm)	2.2 - 2.4	%	Internal method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	24.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	15	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1900	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	2.8	kJ/m²	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность (23°C)	21	kJ/m²	ISO 180/1U
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature ¹ (1.8 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span)	56.0	°C	ISO 75-2/Af
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70	°C	
Время сушки	3.0	hr	
Задняя температура	195 - 205	°C	
Средняя температура	215 - 225	°C	
Передняя температура	225 - 250	°C	
Температура обработки (расплава)	225 - 250	°C	
Температура формы	30 - 50	°C	
NOTE			
1.	80x10x4 mm		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat