

DAI-EL™ G-501NK

Fluoroelastomer

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

DAI-EL G-501NK is a fluoroelastomer comprising terpolymer of vinylidene fluoride/tetrafluoroethylene/hexafluoropropylene, which can be cured by polyamine and provides good mechanical property in particular.

Главная Информация			
Характеристики	Терполимер		
Внешний вид	Молочно-белый		
	Прозрачный-желтоватый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.84	g/cm ³	JIS K6268
Вязкость Mooney (ML 1+10, 100°C)	110	MU	JIS K6300-1
Содержание фтора	68.0	wt%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	76		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	4.10	MPa	JIS K6251
Прочность на растяжение	18.7	MPa	JIS K6251
Удлинение при растяжении (Break)	280	%	JIS K6251
Комплект сжатия ² (200°C, 70 hr)	65	%	
NOTE			
1.	23°C		
2.	25% compression		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

