

HIFOR Xtreme® SC74871

Linear Low Density Polyethylene

Westlake Chemical Corporation

Описание материалов:

WESTLAKE HIFOR Xtreme SC74871 is a Hexene LLDPE designed for cast film extrusion. This material is stabilized for cast film extrusion, and contains no slip, anti-block, or process aid.

Application/Uses

Cast film extrusion

Cast Stretch

Главная Информация			
Характеристики	Гексен-комномер		
Используется	Пленка		
	Растягивающаяся обмотка		
	Литая пленка		
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	20	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1 % secant, MD: 20 µm, cast film	138	MPa	ASTM D882
1 % secant, TD: 20 µm, cast film	152	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture, 20 µm, extruded film	51.7	MPa	ASTM D882
TD: Fracture, 20 µm, extruded film	33.1	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture, 20 µm, extruded film	500	%	ASTM D882
TD: Fracture, 20 µm, extruded film	850	%	ASTM D882
Ударное падение Dart (20 µm, Cast Film)	85	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (20.3 µm, cast film)	2.5	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat