

Promyde® B30 P2 GB30

30% стеклянная бусина

Polyamide 6

NUREL, S.A.

Описание материалов:

Promyde B30 P2 GB30 is a Polyamide 6 injection moulding grade with 30% glass spheres and heat stabilized.

CHARACTERISTICS

Promyde B30 P2 GB30 is distinguished by high mechanical strength, hardness, rigidity, thermo stability (melting point 220°C), and resistance to hot lubricants and water. Parts made from Promyde B30 P2 GB30 have particularly high dimensional stability and creep strength.

APPLICATIONS

Promyde B30 P2 GB30 is used in a wide range of applications where a combination of mechanical properties and thermal resistance is needed.

Glass-fibre reinforced grades are suitable for housings, supports, industrial articles and electrical insulating parts.

Главная Информация				
UL YellowCard	E341743-100962704			
Наполнитель/армирование	Микро стеклянный шарик, 30% упаковка по весу			
Добавка	Стабилизатор тепла			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров			
	Жесткий, высокий			
	Высокая прочность			
	Изоляция			
	Хорошее сопротивление ползучести			
	Термическая стабильность			
	Термическая стабильность, хорошая			
	Высокая твердость			
Используется	Электрическое/электронное применение			
	Электрические компоненты			
	Электронная изоляция			
	Чехол			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.36	--	g/cm³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (275°C/5.0 kg)	45.0	--	cm³/10min	ISO 1133
Формовочная усадка				
Vertical flow direction	0.40 - 0.45	--	%	
Flow direction	0.30 - 0.35	--	%	
Поглощение воды				ISO 62

Saturated, 23°C	6.7	--	%	ISO 62
Equilibrium, 23°C, 50% RH	2.1	--	%	ISO 62
Номер вязкости	145	--	cm³/g	ISO 307
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	4400	1900	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break, 23°C)	60.0	40.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹ (23°C)	4000	1700	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ² (23°C)	120	70.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA
-30°C	3.0	--	kJ/m²	ISO 179/1eA
23°C	4.0	10	kJ/m²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179/1eU
-30°C	40	--	kJ/m²	ISO 179/1eU
23°C	50	75	kJ/m²	ISO 179/1eU
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, not annealed	180	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	90.0	--	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления (DSC) ³	222	--	°C	ISO 3146
Линейный коэффициент теплового расширения				ISO 11359-2
Flow: 23 to 80°C	2.0E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Lateral: 23 to 80°C	6.0E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+13	1.0E+10	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	1.0E+15	1.0E+12	ohms-cm	IEC 60093
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	3.70	6.10		IEC 60250
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	0.022	0.21		IEC 60250
Comparative Tracking Index	500	--	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания

Огнестойкость (1.50 mm)	HB	--	UL 94
Инъекция	Сухой	Единица измерения	
Температура сушки	< 80.0	°C	
Время сушки	4.0 - 6.0	hr	
Температура обработки (расплава)	250 - 270	°C	
Температура формы	40.0 - 80.0	°C	
Скорость впрыска	Moderate-Fast		
Инструкции по впрыску			
Back Pressure: moderate			
NOTE			
1.	2.0 mm/min		
2.	2.0 mm/min		
3.	10°C/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat