

MIRASON™ 50

Low Density Polyethylene

Mitsui Chemicals, Inc.

Описание материалов:

MIRASON™ 50 is a Low Density Polyethylene material. It is available in Asia Pacific for extrusion.

Important attributes of MIRASON™ 50 are:

Good Processability

High ESCR (Stress Crack Resistant)

Typical applications include:

Caps/Lids/Closures

Containers

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Используется	Затворы Контейнеры		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.9	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	52		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	9.12	MPa	
Break	18.6	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-76.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	94.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления	109	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

