

T-Blend® 6594B-G82E-P

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

TSRC Corporation

Описание материалов:

T-Blend® 6594B-G82E-P is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) product. It is available in Asia Pacific. Applications of T-Blend® 6594B-G82E-P include wire & cable and engineering/industrial parts.

Characteristics include:

Flame Rated

RoHS Compliant

WEEE Compliant

Eco-Friendly/Green

Flame Retardant

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая поверхность		
	Без галогенов		
	Высокая термостойкость		
	Низкий уровень дыма		
	Нетоксичный		
	Перерабатываемый материал		
Используется	Мягкий		
Используется	Вилки		
	Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства			
	EC 2002/96/EC (WEEE)		
Соответствие RoHS	UL неуказанный рейтинг		
	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.950 to 0.990	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (180°C/5.0 kg)	1.7	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	81 to 85		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	10.4	MPa	ASTM D412

Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D412
Tear Strength	73.5	kN/m	ASTM D624
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	UL 94	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	180 to 220	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

