

LNP™ STAT-KON™ Lexan_LCF1506 compound

15% углеродное волокно

Polycarbonate

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

15% carbon fiber, 6% PTFE reinforced polycarbonate.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный углеродным волокном материал, 15% наполнитель по весу		
Добавка	PTFE лубрикант (6%)		
Характеристики	Смазка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31	g/cm³	ASTM D792
Формовочная усадка			Internal method
Flow: 3.20mm	0.050 - 0.15	%	Internal method
Transverse flow: 3.20mm	0.20 - 0.30	%	Internal method
К (износ) фактор ¹	1000		Internal method
Static Decay ²	10	msec	FTMS 101B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ³			ASTM D638
Yield	111	MPa	ASTM D638
Fracture	111	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ⁴ (Break)	4.1	%	ASTM D638
Флукторный модуль			ASTM D790
100mm span ⁵	8420	MPa	ASTM D790
50.0mm span ⁶	9080	MPa	ASTM D790
Flexural Strength			ASTM D790
Fracture, 50.0mm span ⁷	161	MPa	ASTM D790
Fracture, 100mm span ⁸	154	MPa	ASTM D790
Коэффициент трения			ASTM D1894
With steel-dynamic	0.19		ASTM D1894
With steel-static	0.41		ASTM D1894
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	53	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	280	J/m	ASTM D4812
Ударное устройство для дротиков (23°C, Energy at Peak Load)	11.8	J	ASTM D3763
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 3.20mm	142	°C	ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 6.40mm	144	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 3.20mm	138	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 6.40mm	139	°C	ASTM D648
RTI Elec	80.0	°C	UL 746
RTI Imp	80.0	°C	UL 746
RTI Str	80.0	°C	UL 746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+4	ohms	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	V-0		UL 94
NOTE			
1.	xE-10, PV=2000 psi-fpm vs Steel		
2.	5000V to <50V		
3.	Type 1, 5.0 mm/min		
4.	Type 1, 5.0 mm/min		
5.	2.6 mm/min		
6.	1.3 mm/min		
7.	1.3 mm/min		
8.	2.6 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat