

Kumho SBR 1783

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.

Описание материалов:

Kumho SBR 1783 is an Emulsion Styrene Butadiene Rubber material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney			ASTM D1646
-- 1	68	MU	
-- 2	44 to 54	MU	
Содержание золы	0.80	%	ASTM D5667
Oil Content	26 to 29	%	ASTM D5774
Органическая кислота	3.9 to 5.7	%	ASTM D5774
Мыло	0.50	%	ASTM D5774
Летучее вещество	0.50	%	ASTM D5668
Привязать	23 to 25	%	ASTM D5775
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (200% Strain)	8.83 to 11.8	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	19.6	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D412

NOTE

- Compound, ML1+4 at 100°C
- Raw, ML1+4 at 100°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

