

## Sylvin 8758-85 Black

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

### Описание материалов:

Sylvin 8758-85 Black Is A Vinyl Compound Formulated For Profile Extrusion Applications.

| Главная Информация               |                                  |                   |                 |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики                   | Универсальный                    |                   |                 |
| Используется                     | Промышленное применение          |                   |                 |
|                                  | Универсальный                    |                   |                 |
|                                  | Профиль                          |                   |                 |
| Внешний вид                      | Черный                           |                   |                 |
| Метод обработки                  | Экструзионное формование профиля |                   |                 |
| Физический                       | Номинальное значение             | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                     | 1.27                             | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                        | Номинальное значение             | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра              |                                  |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A                           | 85                               |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A, 10 seconds               | 85                               |                   | ASTM D2240      |
| Механические                     | Номинальное значение             | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break)  | 17.2                             | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 450                              | %                 | ASTM D638       |
| Эластомеры                       | Номинальное значение             | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength                    | 87.6                             | kN/m              | ASTM D624       |
| Тепловой                         | Номинальное значение             | Единица измерения |                 |
| Температура плавления            | 168 - 179                        | °C                |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat