

## ROMPETROL PP XCI-25

Polypropylene Impact Copolymer

ROMPETROL PETROCHEMICALS S.R.L.

### Описание материалов:

Applications: Automotive articles, paint pails: as an "impact modifier" in blends with homopolymer

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер удара		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Смешивание		
	Ведро		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	82		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C, Injection Molded)	20.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield, 23°C, Injection Molded)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C, Injection Molded)	975	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C, Injection Molded	100	J/m	
23°C, Injection Molded	500	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed, Injection Molded)	89.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	149	°C	ASTM D1525 <sup>1</sup>

### NOTE

1. Loading 1 (10 N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

