

Hostacom TRC483N

17% полезных ископаемых

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

TRC483N is a 17% mineral filled polypropylene copolymer for injection moulding. It combines a good flowability with a good stiffness, an excellent impact behaviour and very good scratch resistance.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 17% наполнитель по весу		
Характеристики	Сополимер		
	Хороший поток		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая жесткость		
	Хорошая поверхность		
	Высокая ударопрочность		
	Средний блеск		
	Устойчивость к царапинам		
Используется	Автомобильные Приложения		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.03	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	17.5	MPa	ISO 527-2/50
Флукторный модуль-Сектант (23°C)	1600	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1A
-40°C	7.0	kJ/m ²	
23°C	53	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	51.0	°C	ISO 75-2/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

