

SUMILITE® PL-1125

Phenolic

Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

Описание материалов:

SUMILITE®PL-1125 is a phenolic (Phenolic) product. It is available in North America. SUMILITE®PL-1125 application areas include electrical/electronic applications, electrical appliances and coating applications. The main characteristics are: flame retardant/rated flame.

Главная Информация			
Используется	Ламинат		
	Электрическое/электронное применение		
	Электроприборы		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	1.6	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength (Yield)	100	MPa	ASTM D790
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	18	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная	6.00		ASTM D150
Коэффициент рассеивания	0.055		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	HB		UL 94
Дополнительная информация			

Tests were performed in accordance with JIS K6911Flexural Strength, JIS K6911, Flow: 120 MpaFlexural Strength, JIS K6911, Accross Flow: 100 MpaSolvent Resistivity, JIS K6911, 30 min boil: ConstantDielectric Strength, JIS K6911, Flatwise: 18 MV/mPunching Shrinkage, JIS K6911, 60°C, 150 mm length, Flow: 0.04%Punching Shrinkage, JIS K6911, 60°C, 150 mm length, Across Flow: 0.07%Punching Temperature, JIS K6911: 60°CInsulation Resistance, JIS K6911: 5e4 M ohmsInsulation Resistance JIS K6911: 5e1 M ohmsHeat Resistivity, JIS K6911, 120 min: 120°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

