

EL-Lene™ H655JA

High Density Polyethylene

SCG Chemicals Co., Ltd.

Описание материалов:

EL-Lene H655JA is a high density polyethylene resin with good processing performance and excellent mechanical properties. It is particularly designed for injection molding and compression molding of screw cap and closure.

Главная Информация

Характеристики	Прочный Приемлемый пищевой контакт Хорошие органолептические свойства Хорошая технологичность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Используется	Колпачки Затворы		
Рейтинг агентства	ЕС 2002/72/EC Артикул 2 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Прессформа сжатия Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.958	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.40	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			
Flow : 2.00 mm	3.6	%	ASTM D955
Across Flow : 2.00 mm	2.6	%	Internal Method
Экологическое сопротивление растягиванию (50°C, 10% Igepal, Compression Molded, F50)	400	hr	ASTM D1693B
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	66		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹			ASTM D638

Yield	27.5	MPa	
Break	34.3	MPa	
Удлинение при растяжении ² (Break)	1000	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1180	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	98	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-60.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	128	°C	ASTM D1525
Температура плавления	131	°C	ASTM D2117
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	200 to 240	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	170 to 200	°C	
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat