

## Axiall PVC 8740

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

General purpose extrusion compound recommended for use in weatherstrips, screen spline, extruded shapes and flexible gaskets.

| Главная Информация                    |                                                            |                   |                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики                        | Универсальный                                              |                   |                 |
| Используется                          | Шайба                                                      |                   |                 |
|                                       | Устойчивая к атмосферным воздействиям уплотнительная лента |                   |                 |
| Формы                                 | Частицы                                                    |                   |                 |
| Метод обработки                       | Экструзия                                                  |                   |                 |
| Физический                            | Номинальное значение                                       | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                          | 1.39                                                       | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                             | Номинальное значение                                       | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec) | 74                                                         |                   | ASTM D2240      |
| Механические                          | Номинальное значение                                       | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение               |                                                            |                   | ASTM D638       |
| --                                    | 12.1                                                       | MPa               | ASTM D638       |
| 100% strain                           | 5.00                                                       | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)      | 360                                                        | %                 | ASTM D638       |
| Тепловой                              | Номинальное значение                                       | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости                  | -30.0                                                      | °C                | ASTM D746       |
| Дополнительная информация             |                                                            |                   |                 |
| Recommended Stock Temperature: 360°F  |                                                            |                   |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat