

## Sylvin 9058-90UV Black 214

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

### Описание материалов:

Sylvin 9058-90UV Black 214 Is A Vinyl Compound Formulated For Injection Molding Applications.This Material Also Contains A UV Stabilizer.

| Главная Информация               |                         |                   |                 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка                          | УФ-стабилизатор         |                   |                 |
| Характеристики                   | Универсальный           |                   |                 |
| Используется                     | Промышленное применение |                   |                 |
|                                  | Универсальный           |                   |                 |
| Внешний вид                      | Черный                  |                   |                 |
| Метод обработки                  | Литье под давлением     |                   |                 |
| Физический                       | Номинальное значение    | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                     | 1.26                    | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                        | Номинальное значение    | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра              |                         |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A                           | 90                      |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A, 10 seconds               | 90                      |                   | ASTM D2240      |
| Механические                     | Номинальное значение    | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break)  | 17.9                    | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 300                     | %                 | ASTM D638       |
| Эластомеры                       | Номинальное значение    | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength                    | 91.1                    | kN/m              | ASTM D624       |
| Тепловой                         | Номинальное значение    | Единица измерения |                 |
| Температура плавления            | 171 - 182               | °C                |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat