

PrimaFlex® GP 0400

General Purpose Polystyrene
Plastic Solutions, Inc.

Описание материалов:

Description: GP 0400 is a medium flow crystal polystyrene for injection molding.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Общее назначение		
	Средний поток		
	Устойчивость к царапинам		
Используется	Компоненты прибора		
	Бизнес-оборудование		
	Электрическое/электронное применение		
	Общее назначение		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1640		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	3.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2960	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	51.7	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2960	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	96.5	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	91.1	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	97.8	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

