

MARPOL® P1902

Polyolefin Plastomer

Marco Polo International, Inc.

Описание материалов:

MARPOL P1902, Polyolefin Plastomer is an ethylene alpha-olefin resin designed for use in a variety of demanding packaging applications including high-speed and form-fill seal packaging. This resin offers excellent ultimate hot tack strength and low temperature seal initiation, even through contamination in the package.

Главная Информация			
Характеристики	Прочность при горячей вязкости		
Используется	Упаковка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.902	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
2% secant, MD	91.7	MPa	ASTM D882
2% secant, TD	92.4	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	7.24	MPa	ASTM D882
TD: Yield	6.89	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	58.6	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	44.7	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	620	%	ASTM D882
TD: Fracture	630	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	830	g	ASTM D1709B
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	550	g	ASTM D1922
TD	720	g	ASTM D1922
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	86.1	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блеск	141	ASTM D2457	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat