

NuSil MED-2174

Rubber

NuSil Technology

Описание материалов:

NuSil Technology's unrestricted materials may be considered for long-term implant applications (greater than 29 days).

HCRs can be used for extrusion of tubing and profiles (rod or ribbon), in calendared sheeting for die-cutting, or in compression or transfer molded parts such as balloons, gaskets or o-rings. HCRs are clay-like in the uncured state and when cured generally exhibit very high mechanical properties and low modulus.

HCRs with a peroxide cure system have a long history in implant applications. The cure mechanism can be vinyl specific or non vinyl specific. Non vinyl specific peroxide catalysts are more commonly used with HCRs than vinyl specific peroxide catalysts.

Comments: UNCATALYZED

Главная Информация	
Используется	Шайба Фитинги для труб Применение воздушных шаров Профиль Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода
Рейтинг агентства	USP категория VI
Метод обработки	Экструзия Литье из смолы Экструзионное формование профиля Прессформа сжатия Каландрирование

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (200% Strain)	2.24	MPa
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Время доставки (205°C)	4.0	hr
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Cure System	Peroxide	
Plasticity: 105 mils		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.15	g/cm³
Время отверждения (116°C)	0.083	hr
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше (Shore A)	50	
Прочность на растяжение	8.27	MPa
Удлинение при разрыве	780	%

Tear Strength	39.4	kN/m
---------------	------	------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat