

NEFTEKHIM PS 535

General Purpose Polystyrene

Nizhnekamskneftekhim Inc.

Описание материалов:

Thermostable PS to manufacture articles by jet molding, extrusion and pneumatic molding.

Application: to manufacture light diffusers, office accessories, electronics packaging.

Technical requirements: TU 2214-126-05766801-2003

Главная Информация			
Используется	Бизнес-оборудование Рассеиватели освещения Медиа упаковка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдвунное формование Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	2.5 to 4.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	38.0	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	90.0	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	94.0	°C	ASTM D1525
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Residual Styrene ¹	< 0.050	%	

NOTE			
1.	GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

