

TROSIFOL® VG FR

Polyvinyl Butyral

Kuraray Co., Ltd.

Описание материалов:

Standard product for all laminating processes without stretching

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения Ламинаты		
Внешний вид	Сине-зеленый Прозрачный/прозрачный Светло-зеленый		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.07	g/cm ³	DIN 53479
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 23.0	MPa	ISO 527-3
Удлинение при растяжении (Break)	> 280	%	ISO 527-3
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE-Поток	2.2E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Удельный нагрев	1850	J/kg/°C	ISO 11357-4
Теплопроводность	0.20	W/m/K	DIN EN 12939
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	2.0E+11	ohms	DIN 53482

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat