

Lotrine® LDPE FD0374

Low Density Polyethylene

QAPCO

Описание материалов:

Lotrène® LDPE FD0374 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by blown film, cast film, or film extrusion and is available in Africa & Middle East or Europe. Applications of Lotrène® LDPE FD0374 include bags/liners, film, food contact applications and packaging.

Characteristics include:

REACH Compliant

Antiblock

Clarity

Food Contact Acceptable

Good Processability

Главная Информация			
Добавка	Антиблок		
	Комбинация		
Характеристики	Антиблокировка		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая просадка		
	Хорошая технологичность		
	Высокая четкость		
	Глянцевый		
Используется	Комбинация		
	Сумки		
	Пленка		
Рейтинг агентства	Упаковка		
	ЕС 1907/2006 (REACH)		
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
	Литая пленка		
	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm ³	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.090		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	50	µm	
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	20 to 100µm		
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 50 µm	12.0	MPa	
TD : Yield, 50 µm	10.0	MPa	
MD : Break, 50 µm	19.0	MPa	
TD : Break, 50 µm	21.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 50 µm	450	%	
TD : Break, 50 µm	550	%	
Ударное падение Dart ¹ (50 µm)	100	g	ASTM D1709B
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	93.0	°C	ASTM D1525
Пиковая температура кристаллизации (DSC)	109	°C	ASTM E794
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 50.0 µm)	75		ASTM D2457
Четкость (50.0 µm)	85.0		ASTM D1746
Haze (50.0 µm)	6.5	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	140 to 150	°C	
NOTE			
1.	F50		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat