

BFI 6420

High Density Polyethylene

Blueridge Films Inc.

Описание материалов:

BFI 6420 is a High Density Polyethylene material. It is available in North America.

Главная Информация			
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.960	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
190°C/2.16 kg	2.0	g/10 min	
190°C/21.6 kg	55	g/10 min	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль ¹			ASTM D882A
1% Secant, MD : Blown Film	0.862	MPa	
2% Secant, MD : Blown Film	0.689	MPa	
1% Secant, TD : Blown Film	0.883	MPa	
2% Secant, TD : Blown Film	0.703	MPa	
Прочность на растяжение ²			ASTM D882A
MD : Yield,Blown Film	26.2	MPa	
TD : Yield,Blown Film	27.6	MPa	
MD : Break,Blown Film	51.7	MPa	
TD : Break,Blown Film	23.4	MPa	
Удлинение при растяжении ³			ASTM D882A
MD : Break,Blown Film	700	%	
TD : Break,Blown Film	700	%	
Ударное падение Dart (Blown Film)	100	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : Blown Film	24	g	
TD : Blown Film	390	g	
Скорость передачи водяного пара (38°C, Blown Film)	0.098	g·mm/m ² /atm/24 hr	ASTM F1249
NOTE			
1.	25 mm/min		
2.	51 mm/min		
3.	51 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

