

POLYAXIS® PD 3000

Polypropylene Copolymer

A. Schulman Inc.

Описание материалов:

Polyaxis PD 2000 is a polypropylene specifically designed for rotational molding.

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Внешний вид	Черный		
	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
	Порошок		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal, Compression Molded, F50)	> 1000	hr	ASTM D1693
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ² (Yield, Rotational Molded)	25.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break, Rotational Molded)	40	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant (Rotational Molded)	1290	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Impact Strength (23°C, 3.18 mm, Rotational Molded)	20	J	ARM
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed, Rotational Molded)	120	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	Compression Molded		
2.	51 mm/min		
3.	51 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

