Wondel® A AM3

16% полезных ископаемых

Polyamide 66

Nanjing Julong Engineering Plastics Co., LTD

Описание материалов:

Wondel® A AM3 is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 16% mineral. It is available in Asia Pacific. Primary attribute of Wondel® A AM3: Flame Rated.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральные волокна, 16% наполнитель по весу		
Формы	Гранулы		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Плотность	1.24	g/cm³	ISO 1183
Формовочная усадка	0.60 to 1.2	%	ISO 294-4
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	7.0	%	ISO 62
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость Роквелла (R-Scale)	116		ISO 2039-2
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Tensile Stress (Yield)	60.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	4.0	%	ISO 527-2
Флекторный стресс	80.0	MPa	ISO 178
Воздействие	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Зубчатый изод ударная прочность	5.0	kJ/m²	ISO 180
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	230	°C	ISO 75-2/B
Температура плавления (DSC)	256	°C	ISO 3146
Электрический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Удельное сопротивление поверхности	> 1.0E+13	ohms	IEC 60093
Воспламеняемость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Огнестойкость	HB		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай