

ISOTHANE® 1680A-EL

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Great Eastern Resins Industrial Co Ltd (GRECO)

Описание материалов:

ISOTHANE 1680A-EL products is polyether based thermoplastic polyurethanes with good balanced qualities. It exhibits high moisture vapor transmission. The product can be injected, extruded and blowed.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая передача пара влаги		
Используется	Пленка		
Метод обработки	Выдувное формование		
	Экструзия		
	Литье под давлением		

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	80	ASTM D2240	

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ross Flex ¹ (-6°C)	No Break		ASTM D1052

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Передача водяного пара ²	10000	g/m ² /24 hr	ASTM E96

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	7.50	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	18.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	850	%	ASTM D412
Tear Strength ³	7.80	kN/m	ASTM D624

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	120	°C	ASTM D3418

NOTE			
1.	150000 times		
2.	Procedure BW		
3.	Die C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

