

## Stylac™ A100

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Asahi Kasei Chemicals Corporation

### Описание материалов:

Stylac™ A100 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, or Europe. Primary characteristic: antistatic.

| Главная Информация                                |                      |                   |                 |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| UL YellowCard                                     | E171626-225529       |                   |                 |
| Добавка                                           | Антистатический      |                   |                 |
| Характеристики                                    | Антистатический      |                   |                 |
| Физический                                        | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность (23°C)                                  | 1.07                 | g/cm³             | ISO 1183        |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(220°C/10.0 kg) | 37                   | g/10 min          | ISO 1133        |
| Плавкий объем-расход (MVR)<br>(220°C/10.0 kg)     | 38.2                 | cm³/10min         | ISO 1133        |
| Твердость                                         | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale, 2.50 mm)             | 94                   |                   |                 |
| Механические                                      | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield)                            | 43.8                 | MPa               | ISO 527-2/50    |
| Флекторный модуль <sup>1</sup>                    | 2100                 | MPa               | ISO 178         |
| Флекторный стресс <sup>2</sup>                    | 68.0                 | MPa               | ISO 178         |
| Воздействие                                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C)                          | 21                   | kJ/m²             | ISO 179         |
| Тепловой                                          | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 74.9                 | °C                | ISO 75-2/A      |
| Викат Температура размягчения                     | 92.1                 | °C                | ISO 306/B       |
| NOTE                                              |                      |                   |                 |
| 1.                                                | 2.0 mm/min           |                   |                 |
| 2.                                                | 2.0 mm/min           |                   |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: [sales@su-jiao.com](mailto:sales@su-jiao.com)

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

